

Portlandzement

Portlandzement der Festigkeitsklasse 42,5 R mit einer hohen Anfangsfestigkeit - garantiert sind eine minimale Druckfestigkeit Normfestigkeit von 42,5 MPa nach 28 Tagen und einer minimalen Anfangsfestigkeit von 20 MPa nach 2 Tagen.

Eigenschaften:

- hohe Anfangsfestigkeit
- gute Verarbeitbarkeit
- hohe Druckendfestigkeit

Anwendungsbereich:

- Transport bei erhöhten Anforderungen bzgl. Anfangs- und Endfestigkeit
- konstruktiver Ingenieurbau
- Leichtbeton/Porenbeton
- Betonwaren/Betonfertigteile
- betonieren bei kalter Witterung

Lieferform:

- lose per Silo LKW zu je 25 to
- lose per Silo Eisenbahn-Waggon Typ RAJ zu je 50 to

Hersteller:

- Danucem Slovensko a.s., Werk Rohoznik

Produkttable CEM I gemäß EN 197-1

Kurzbezeichnung	Benennung	Klinker	Nebenbestandteile
CEM I 42,5 R	Portlandzement	95 – 100 %	0 – 5 %


CEM I 42,5 R entspricht der EN197-1, Die Herstellung überwacht unter dem Zertifikat der Leistungsbeständigkeit Nr. 1301-CPR-1207. Danucem Slovensko a.s. hat ein Qualitätsmanagementsystem nach EN ISO 9001:2015 und ein Umweltmanagementsystem nach EN ISO 14001:2015 eingeführt.

Technische Parameter CEM I 42,5 R WT 38

Parameter	EN 197-1:2011	Typischer Wert*
SO ₃ (%)	≤ 4,0	3,0
Cl ⁻ (%)	≤ 0,10	0,055
Raumbeständigkeit (mm)	≤ 10	0 – 1
Erstarrungsbeginn (Min.)	≥ 60	150
1 Tagesfestigkeit (MPa)	–	18,0
Druckfestigkeit nach 2 Tagen (MPa)	≥ 20,0	28,0
Druckfestigkeit nach 28 Tagen (MPa)	≥ 42,5 ≤ 62,5	57,0

* Die im Produktdatenblatt angegebenen Durchschnittswerte sind rein informativ und können bei spezifischen Proben abweichen.

Alle Losezemente enthalten Reduktionsmittel im Sinne der Richtlinie 2003/53/EG bzgl. Cr⁶⁺ Reduktion (<0,0002%). Das Reduktionsmittel ist mind. 1 Monat ab dem Lieferscheindatum wirksam.



Technische Unterstützung:

Wir liefern hochwertige Produkte und bieten ein maßgeschneidertes Service durch individuelle Beratung der Kunden an. Fragen Sie Ihren zuständigen Verkaufsberater. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.danucem.com

Danucem Wien GmbH, Franzosengraben 7, A - 1030 Wien, Tel. +43 (1) 889 03 03, Fax +43 (1) 889 03 03 30, info@danucem.com