


- A terméktípus szabványos megnevezése:  
**beton – a szállítólevélen meghatározott jelölés szerint**
- Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges lehet az építési termék azonosításához:  
**lásd az 1. pontot**
- Az építési termék rendeltetése a vonatkozó előírás esetleg a gyártó feltételezése szerint:  
**tervezett és rendelt, a magas- és mélyépítésben helyszínen készített, előre gyártott beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetekhez és szerkezeti elemekhez az MSZ 4798:2016 szabványban meghatározott feltételek teljesülése esetén.**
- A gyártó neve és értesítési címe:  
**Danucem Magyarország Kft. – Miskolci betonüzem  
1138 Budapest, Váci út 144-150.**
- A meghatalmazott képviselő neve, címe:  
**nincs**
- Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a CPR V. melléklete szerint:  
**2+ rendszer**
- Gyártói teljesítménynyilatkozat a vonatkozó harmonizált szabvány által szabályozott építési termékre:  
**A kijelölt gyártásellenőrzés-tanúsító szerv (Cemkut Kft.) elvégezte a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, valamint folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzés folytatólagos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését a 2+ rendszer szerint és kiadta a CK-CPR-T0060. számú Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítványát.**
- A teljesítménykövetelmények értékelése:


A beton konzisztenciája az átadáskor (mm): (MSZ EN 12350-5:2019)		<b>F1</b>	<b>F2</b>	<b>F3</b>	<b>F4</b>	<b>F5</b>	<b>F6</b>
	<b>Min.</b>		<b>350</b>	<b>420</b>	<b>490</b>	<b>560</b>	<b>630</b>
	<b>Max.</b>	<b>340</b>	<b>410</b>	<b>480</b>	<b>550</b>	<b>620</b>	
A beton testsűrűsége (MSZ EN 12350-6:2019):	<b>megfelel</b>						
A beton eltarthatósága (MSZ 4798:2016 7.7):	<b>általános körülmények esetén 90 perc</b>						
Lényeges jellemzők:							
- a gyártó által vállalt átlagos nyomószilárdság 28 napos korban, vegyes tárolással (N/mm <sup>2</sup> ): (MSZ EN 12390-3:2019, MSZ 4798:2016 8.2.1)	<b>C8/10</b>	<b>C12/15</b>	<b>C16/20</b>	<b>C20/25</b>	<b>C25/30</b>		
	<b>17,4</b>	<b>22,8</b>	<b>28,2</b>	<b>33,7</b>	<b>39,1</b>		
	<b>C30/37</b>	<b>C35/45</b>	<b>C40/50</b>	<b>C45/55</b>	<b>C50/60</b>		
<b>46,7</b>	<b>55,4</b>	<b>60,8</b>	<b>66,3</b>	<b>71,7</b>			
- a beton egyéb tulajdonságai a beton jelében megadott követelmény szerint:	<b>megfelel</b>						

A termék az elvárt használati élettartamot csak megfelelő bedolgozás és utókezelés esetén teljesíti, ha a terméket érő hatások mértéke nem lépi túl a termék jelében megadott környezeti osztályokra.

- Az 1. és 2. pontban meghatározott termék megfelel a 8. pontban feltüntetett, teljesítménynyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
- A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

  
Szabó Lajos, ügyvezető igazgató

és

  
Arató Péter, betontechnológus